



Ürün Tanımı

Çimento esaslı kendisine özgü tane boyutlarında madenler, değişik kimyasal hammaddeler ve doğa izolasyon malzemelerinin homojen olarak karışımından oluşan, yapıların iç ve dış cephelerinde Borblock, Tuğa, Gazbeton, brüt beton ve sağlam oluşan benzeri yüzeylere uygulanabilen ısı, su ve ses yalıtımı özeliği artırmış kolay uygulan, yüksek aderaslı, hazır sıvadır.

Kullanım Alanları

Dış ve iç mekânlarda tuğa, gaz beton, beton, brüt beton, bims, briket duvar ve tavan yüzeylere uygulanır.

Özellikleri ve Avantajları

- Ürün performansını, işlenebilirliğini, çatlama direncini artırınca kimyasal katkıları içerir.
- Buhar geçirgenliği sayesinde nefes alma özelliğine sahiptir.
- İçinde oluşan nemi dışarıya atabilme kabiliyetiyle binaların nefes almasını sağlar.
- Antibakteriyel özelliğinden dolayı mantar, bakteri ve küf oluşturmaz.
- Kolay hazırlanır ve kolay uygulanır. • Yüksek yapışma gücüne sahiptir.

Yüzey Hazırlığı

- İKS HAZIR EL sıvası uygulaması yapılacak yüzeyler toz, kir, yağ vb. gibi tutunmayı önleyecek kalıntılardan arındırılmalıdır.
- Yüzeyin kürünü almış ve sağlam olmasına edilmelidir.
- Uygulama yapılacak yüzeyler çok gözenekli ise ıslatılmalıdır.

Uygulama Talimatları:

Harcın hazırlanacağı hazır sıva temiz ve bir önceki karışımın artıklarından arındırılmış olmalıdır. Kullanılan su ve malzemelerin temizliğine dikkat edilmelidir. Harç 4,5-5,5 litre suya 25 Kg. İKS HAZIR EL sıvası oranında hazırlanmalıdır. İKS HAZIR EL sıvası karıştırılırken kesinlikle yabancı madde (kireç, kum vb.) ilave edilmemelidir. Uygulama kalınlığı tek katta en az 8 mm. en çok 2 cm. olmalıdır. İkinci kat işlemi gerekiyorsa birinci kat prizini olmadan uygulama yapılmalıdır. -3-5 dakika sonra mastarlama işlemi yapılır. Düzeltme işleminden yaklaşık 30 dakika sonra yüzey hafifçe ıslatılarak sünger tirfil yapılır ve işlem bitirilir. Sıvanın dayanımı açısından uygulamadan sonraki 7 gün içerisinde ortam koşullarına bağlı olarak yüzeyler belirli aralıklarla sulanmalıdır. Hazırlanan harcın tamamı tüketilmelidir ,

Görünüm	Gri renkli toz
Karışım Oranl	4,5-5,5 su / 25 kg toz
Sarfiyat Miktarı	10-15 kg /m2 1 cm için
Uygulama Sıcaklığı	+5°C ile +35°C arası
Açık Bekletme Süresi	15 dakika
Kapta Bekletme Süresi	2 saat