



SES YALITIMI

Ürün Tanımı

Yüksek ses emici mineraller, çeşitli lifler, genleşmiş perlit ve inorganik dolgular içeren ve çimento ile esaslı, polimerler ile modifiye edilmiş, elyaf takviyeli yüksek oranda ses emebilen iç cephe sıvasıdır.

KULLANIM ALANLARI

Yeni ve eski yapılarda, işyeri, fabrika, okul, hastane, depo ve iç cephe ve tavan ses yalıtımında kullanılır.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Yüksek oranda ses yalıtımı sağlayarak binalarda ses konforu sağlar.
- Isı yalıtımına destek olur.
- Enerji tasarrufu sağlar.
- Buhar geçirgenliğine sahip.
- Nefes alma özelliği ile duvarlarda terlemeyi önler ısı köprüsü oluşmaz.
- Doğaldır ve çevre dostudur.
- Hafiftir ve binada ki ölü yükü alır.
- Hazırlaması ve uygulaması çok kolaydır.

Yüzey Hazırlığı:

Uygulama yüzeyinin sağlam, tutunmayı önleyici, kuru, tozsuz ve temiz olmalıdır. Yüzey, aderansı azaltacak her türlü yağ, gres, pas ve parafin kalıntılarından iyice temizlenmeli ve yüzeyde gevsek parçacıklar olmamalıdır. Uygulanacak yüzey sıcaklığı +35 °C'nin üzerinde ise yüzey mutlaka nemlendirilmelidir. Yüzeyde ki bozuk yerleri IKS tamir harçlarından uygun olan ile tamir edilmelidir.

Karıştırma: Harç karıştırmak için temiz bir kovanın içerisine 9-10lt. temiz suyun bir miktarını koyun. Üzerine 13 Kg. IKS YALITIM SIVASINI yavaşça boşaltırken karıştırıcı ile düşük devirde karıştırmaya başlayın. Kalan suyu ilave edin harç topaksız ve homojen bir hale gelince en az 5 dk. karıştırın. 2-3 dk. dinlenmeye bırakın. Daha sonra en az 3 dk. daha karıştırarak kullanınız.

Uygulama: Hazırlanan harcı tek katta 2-3 cm kalınlığa kadar uygulayabilirsiniz. İkinci kat uygulama için hava koşullarına göre en az 48 saat beklenmelidir. Tam kuruma süresi hava şartlarına bağlı olarak asgari 7 gündür. Tam kuruma sağlanmadan boya aşamasına geçilmemelidir.

UYARILAR:

(+) 5°C'nin altında ve (+) 35°C'nin üstünde ki ortamlarda mutlaka korumaya alınmalıdır. Naylon ile etrafı kapatılmalıdır. Dona ve ani su kaybına karşı önlem alınmalıdır.

AMBALAJ:	13 KG Kraft Torba
RAF:	12 AY
SARFIYAT VE SU MİKTARI:	1 cm kalınlık için m ²
Toz Sarfiyat	3-4 kg
KARISIM SUYU MİKTARI	9-10 Lt./ 13 Kg

DEPOLAMA SARTLARI:

+5 °C ve 30°C aralığında muhafaza edilmelidir. Dondan, nemden ve direkt güneş ısıdan korunmalıdır.

Kılcal (Kapiller) Su Emme:	W1; C ≤ 0,40 kg/(m2 dakika 0,5) (EN 1015-18)
Su Buhar Geçirgenlik Katsayısı (μ) :	≤ 25 (EN 1015-19)
Isı iletkenlik Katsayısı:	0,15 W/mK