

**SERAMİK YAPIŞTIRICI**

Ürün Tanımı

Çimento esaslı, yüksek yapışma gücüne sahip seramik ve fayans yapıştırma harcıdır.

Kullanım Alanları

- Konutlar, Hastaneler, Alışveriş merkezleri vb.
- Düşey ve yatay uygulamalarda
- Küçük ve orta boy fayans , seramik gibi malzemelerin yapıştırılmasında kullanılır.

Özellikleri ve Avantajları

- Kolay hazırlanır ve uygulanır,
- Yüksek yapışma özelliğine sahiptir,
- Düşey uygulamalarda kayma yapmaz.

Yüzey Hazırlığı

Yüzeyler temiz , düzgün, her türlü toz , yağ pas gibi yapışmayı engelleyici maddelerden arındırılmalıdır. Yüzeyler terazisinde olmalıdır,zayıf parçalar çıkartılmalıdır. Uygulama yapılacak zemin ve duvarda çatlak , oyuk var ise IKS tamir harcı ile tamir edilmelidir ve IKS seramik fayans uygulamasına 3-4 gün sonra geçilmelidir.

Uygulama Talimatları

25 Kg lık IKS Seramik ve fayans harcı +5 ile +35 derece arası ortam sıcaklığında yavaşça 6-7 lt su eklenerek homojen bir karışım elde edene kadar mikserle karıştırılır. Hazırlanan harç 3-5 dakika dinlendirildikten sonra uygulamaya geçmeden 1-2 dakika daha karıştırılır . Uygulama yapılacak zemin veya duvarın varsa yapışmayı engelleyici maddelerden arındırıldıktan sonra hazırlanan harç uygun diğ boyutuna sahip taraklı mala ile yüzeye yayılır. Taraklanan harç üzerine kaplama malzemeleri (seramik,fayans vb.) 10 dk içinde yapıştırılmalıdır. Bu süre geçmiş ise harç yüzeyden kaplamalardan kazınıp atılmalıdır. Tekrar harç yapılarak uygulanmalıdır.

Görünüm	Gri renkli toz
Karışım Oranı	1lt su / 25 kg toz
Sarfiyat Miktarı	4-5 kg / m ²
Uygulama Sıcaklığı	+5°C ile +35°C arası
Açık Bekletme Süresi	10 dakika
Kapta Bekletme Süresi	2 saat
Başlangıç çekme yapışma mukavemeti	≥ 1 N/mm ²
Suya daldırıldıktan sonra çekme yapışma mukavemeti	≥ 1 N/mm ²
Isıyla yaşlandırıldıktan sonra çekme yapışma mukavemeti	≥ 1 N/mm ²
Donma çözünme çevrimlerinden sonra çekme yapışma mukavemeti	≥ 1 N/mm ²
Kayma	YOK